

## Antifouling

Kopparbaserad bottenfärg

## PRODUKTBESKRIVNING

Kopparbaserad bottenfärg med bra skydd mot påväxt för de flesta typer av båtar, förutom aluminiumbåtar.

## PRODUKTINFORMATION

<b>Produktkod</b>	NAU741 – Off White, NAU742 - Red, NAU743 – Navy, NAU744 - Black
<b>Normal lagringstid</b>	2 år
<b>VOC</b>	476 g/l
<b>Burkstorlek</b>	750ml, 2.5l

## TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Dammtorr	1 timmar	45 minuter	30 minuter	20 minuter
Sjösättning	24 timmar	12 timmar	8 timmar	6 timmar

**Obs:** Max. Sjösättningstid: 5-15°C - 3 mån; 23°C - 2 mån; 35°C - 1 mån

	Övermålning Omgivning/Underlag temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Övermålad med	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Antifouling	16 timmar	obegr.	10 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	4 timmar	obegr.

## BRUKSANVISNING

## Förbehandling

## TIDIGARE MÅLAD YTA

**I Bra Skick:** Tvätta med färskvatten och låt ytan torka. Om den befintliga bottenfärgen är inkompatibel eller okänd, försegla ytan med Nautical Underwater Primer.

**I Dåligt Skick:** Avlägsna all befintlig bottenfärg och följ instruktionerna för grundmålning.

**GRUNDMÅLNING** Grundmåla alla omålade ytor med Nautical Underwater Primer.

**BAR GRP / STÅL / JÄRN / BLY / TRÄ** använd Nautical Underwater Primer

## Applicerings metoder

**Blanda** Rör om väl före användning.

**Rengöringsmedel** Nautical NT2

**Ventilation och fuktkontroll** Måla under torra och väl ventilerade förhållanden

## Viktig information

Används inte under 5°C.

# Antifouling

Kopparbaserad bottenfärg

<b>Antal skikt</b>	1 skikt per säsong. 2 skikt rekommenderas om det endast finns lite bottenfärg kvar sedan tidigare eller vid målning direkt på grundfärg. 2 skikt krävs på steglister, vattenlinje, roder och köl. Detta är viktigt för att få ett fullgott skydd. Om båten huvudsakligen ligger förtöjd på Västkusten (Trelleborg till norska gränsen) rekommenderas alltid 2 skikt per säsong.
<b>Rekommenderad skiktjocklek - torrt</b>	46 mikron torrt
<b>Rekommenderad skiktjocklek - vått</b>	100 mikron vått
<b>Applicerings metoder</b>	Pensel, Rulle
<b>Täckförmåga</b>	(Teoretisk) - 10 m <sup>2</sup> /l med pensel (Praktisk) - 9 m <sup>2</sup> /l med pensel

## TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

### Lagring

#### ALLMÄNN INFORMATION

Undvik kontakt med luft och extremt höga temperaturer. För att lagringstiden ska hållas bör produkten förvaras i en väl försluten förpackning vid temperaturer mellan 5-35°C. Undvik direkt kontakt med solljus.

#### TRANSPORTINFORMATION

Produkten bör förvaras i en säkert försluten förpackning under transport och lagring.

### Säkerhet

#### ALLMÄNNT

Läs Hälso- och Säkerhetsinformationen på etiketten.

#### DESTRUKTION

Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav denna produkt får inte kasseras bland husällsopor eller på andra ställen utav tillsänd. Kassering av rester måste ske på av kommunen därvid anvisade platser.

### VIKTIG INFORMATION

*Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skador som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.*

